





GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Tvoros Lenta 3D Premium

Sudėtis:	• 55% – medienos miltai • 35% – didelio tankio polietilenas HDPE • 10% – anti-UV priedai, stabilizatoriai, dažikliai
Matmenys:	• storis – 20 mm (± 1 mm) • plotis – 157 mm (± 1,0 mm) • ilgis – 1,8 m (± 1%) • linijinė masė – 1,65 kg/mb (-5%/+10%)
Savybės ir charakteristikos:	• naudojimo temperatūros diapazonas -30°C/+60°C • mažas vandens įgeriamumas <0,7% (atspari šalčiui) • didelis atsparumas UV spinduliams • didelis atsparumas įtrūkimams (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos) • didelis atsparumas puvimui ir irimui, kurį sukelia tiesioginis grybelių ir bakterijų poveikis • didelis atsparumas pažeidimams, kuriuos sukelia tiesioginis vabzdžių poveikis • polimerinė danga, padidinanti atsparumą dėmėms ir spalvos ilgaamžiškumą
Paskirtis:	• tvoros • pergolės • smulkioji sodo architektūra



Galimos spalvos:

Teak



Ruda



Antracito



EcoTravers lentų negalima montuoti uždaroje, drėgnose ir nevėdinamose patalpose, taip pat vietose, kuriose vyksta staigūs ir dideli temperatūros pokyčiai (pvz., saunoje).

Prieš montuojant būtina susipažinti su montavimo instrukcija, pateikta svetainėje www.liderwood.lt

Pirmuoju naudojimo laikotarpiu kompozitinės lentos, veikiamos išorės sąlygų, natūraliai stabilizuojasi. Spalva stabilizuojasi po kelių mėnesių ir pasiekia galutinį sodrumą. EcoTravers kompozitiniai gaminiai dėl natūralių spalvos ar struktūros skirtumų gali skirtis nuo pateiktų aprašymų ir pavyzdžių.

Galimi dokumentai:

- Garantinės Kortelės
- Naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo gaminių laikymo taisyklės ir sąlygos