



LIDERWOOD

GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Terasinė lenta Standard

Sudėtis:

- 60% – medienos miltai
- 35% – didelio tankio polietilenas HDPE
- 5% – anti-UV priedai, stabilizatoriai, dažikliai

Matmenys:


- storis – 25 mm ($\pm 1,5$ mm)
- plotis – 150 mm ($\pm 1,5$ mm)
- ilgis – 2,4-4 m (± 5 mm)
- linijinė masė – 3,0 kg/mb (-5%/+10%)

**Savybės ir
charakteristikos:**


- naudojimo temperatūros diapazonas $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- mažas vandens įgeriamumas $<0,7\%$ (atspari šalčiui)
- didelis atsparumas UV spinduliams
- didelis atsparumas įtrūkimams (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos)
- didelis atsparumas puvimui ir irimui, kurį sukelia tiesioginis grybelių ir bakterijų poveikis
- didelis atsparumas pažeidimams, kuriuos sukelia tiesioginis vabzdžių poveikis

Paskirtis:

- terasos
- laiptai
- takai
- balkonai
- tvoros
- lauko baseinų apdaila
- aptvėrimai

**Galimos spalvos:**

Medaus Teak



Šviesiai Pilka



Ruda



Antracito



EcoTravers terasinių lentų negalima montuoti uždaroje, drėgnose ir neventiliuojamos patalpose, taip pat vietose, kuriose vyksta staigūs ir dideli temperatūros pokyčiai (pvz., saunoje).

Prieš montuojant būtina susipažinti su montavimo instrukcija, pateikta svetainėje www.liderwood.lt

Pirmuoju naudojimo laikotarpiu kompozitinės lentos, veikiamos išorės sąlygų, natūraliai stabilizuojasi. Spalva stabilizuojasi po kelių mėnesių ir pasiekia galutinį sodrumą. EcoTravers kompozitiniai gaminiai dėl natūralių spalvos ar struktūros skirtumų gali skirtis nuo pateiktų aprašymų ir pavyzdžių. Lentos gali nežymiai deformuotis ($\sim 1,5\%$).

Galimi dokumentai:

- Garantinis talonas
- EcoTravers terasų sistemos naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo gaminių laikymo taisyklės ir sąlygos
- Montavimo instrukcija
- Eksploatacinių savybių deklaracija 13/03/2024 LD
- Higienos atestatas B-BK-602110056/20, 2020-03-12
- ITB gaisrinis bandymas
- EcoTravers terasų sistemos naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2020/1492
- ITB bandymų ataskaita Nr. LZM00-01243/20/Z00NZM